



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1172-7527

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ | ИСКУССТВО И РЕМЕСЛО  
ЦВЕТ | БАРСЕЛОНА

Порода | Дуб

Сорт | Черектер

Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G

Размер | 15 x 190 x 600...2100 мм

Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    | УПАКОВКА : | В КОРОБКЕ           | В ПОДДОНЕ                      |
|----------------|------------|---------------------|--------------------------------|
| Толщина        | Количество | 2,26 м <sup>2</sup> | 40 кор. (90,4 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | Вес        | 23 кг               | 950 кг                         |
| Длина          | В x Ш x Д  | 95 x 225 x 2150 мм  | 1120 x 905 x 2160 мм           |
| Ср. длина      |            |                     |                                |
| Микрофаска     |            |                     |                                |
| Тип соединения |            |                     |                                |



| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 |            |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |            |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        |            |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |            |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         | EN 13489   |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                |            |
| Теплопроницаемость                  | 0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

| УСТАНОВКА : | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :  |
|-------------|--|
|             | <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br/>Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.<br/>Может применяться для устройства теплых полов.</p> <p> — влажность воздуха от 40% до 65%<br/> — температура воздуха от +18 °C до +22 °C</p> |

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    | ДАННЫЕ :                                      | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------|---|------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |            |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |            |
| Степень блеска                | Матовый, 2-5 GU/60°                           |            |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопротивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопротивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химостойкость             | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтопригодность        | Средняя                   |            |

## УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                       |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Заболонь           | Не ограничивается                       | Прорость           | Не ограничивается, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Не ограничивается                       | Сердцевина         | Допускается                           |
| Сучки              | Допускаются крупные, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается                           |
| Трещины            | Допускаются широкие, отреставрированные | Сердцевинные лучи  | Допускаются                           |