



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1354-3566

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ | КЛАССИЧЕСКАЯ ЦВЕТ | ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Порода | Американский орех

Сорт | 1 Натур

Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G

Размер | 19,05 x 127 x 600...2100 мм

Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   | УПАКОВКА : | В КОРОБКЕ          | В ПОДДОНЕ                          |
|----------------|-------------------|------------|--------------------|------------------------------------|
| Толщина        | 19,05 мм          | Количество | 2,0 м <sup>2</sup> | 36 кор. (36 (72,0 м <sup>2</sup> ) |
| Ширина         | 127 мм            | Вес        | 25 кг              | 927 кг                             |
| Длина          | 600...2100 мм     | В x Ш x Д  | 85 x 280 x 2153 мм | 1140 x 845 x 2160 мм               |
| Средняя длина  | 1,0 м             |            |                    |                                    |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |            |                    |                                    |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |            |                    |                                    |



| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ : |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 |            |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |            |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        |            |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |            |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |            |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |            |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     |            |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                |            |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

| УСТАНОВКА :  | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :  |
|--|--|
| В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br>Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку. | Влажность воздуха от 40% до 65%<br>Температура воздуха от +18 °C до +22 °C |

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    | ДАННЫЕ :                                      | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------|---|------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |            |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |            |
| Степень блеска                | Матовый, 2-5 GU/60°                           |            |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопротивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопротивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химостойкость             | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтопригодность        | Средняя                   |            |

## УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : 1 НАТУР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |  |
|--------------------|--|--------------------|--|
| Заболонь           | Допускается неконтрастная до 25% площади планки    | Прорость           | Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Допускается  | Сердцевина         | Допускается  |
| Сучки              | Допускаются диаметром до 35 мм, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается  |
| Трещины            | Не допускаются                                     | Сердцевинные лучи  | Допускаются  |