



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1172-7281

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



КОЛЛЕКЦИЯ | КАНТРИ  
ЦВЕТ | КЕДР

Порода | Дуб  
Сорт | Черектер  
Конструкция | Трехслойная паркетная доска T&G  
Размер | 15 x 190 x 600...2100 мм  
Покрытие | Шелковое масло

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :	
Толщина	15 мм
Ширина	190 мм
Длина	600 ...2100 мм
Ср. длина	1,19 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	паз-гребень (T&G)



УПАКОВКА :	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	2,26 м <sup>2</sup>	40 кор. (90,4 м <sup>2</sup> )
Вес	23 кг	950 кг
В x Ш x Д	95 x 225 x 2150 мм	1120 x 905 x 2160 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :		ЗНАЧЕНИЯ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СТАНДАРТ :
EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА :		ДАННЫЕ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницательность	0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

СТАНДАРТ :
EN 14342

УСТАНОВКА :	
	В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.

Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :	
	— влажность воздуха от 40% до 65%
	— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

## УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : ЧЕРЕКТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Не ограничивается
Вариация цвета	Не ограничивается
Сучки	Допускаются крупные, отреставрированные
Трещины	Допускаются широкие, отреставрированные

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Прорость	Не ограничивается, отреставрированная
Сердцевина	Допускается
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются