



**КОЛЛЕКЦИЯ | ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ**  
**ЦВЕТ | КРИСТАЛЬНО БЕЛЫЙ**

**Порода | Дуб**  
**Сорт | Таверн**  
**Конструкция |** Трехслойная паркетная доска T&G  
**Размер |** 19,05 x 127 x 600...2100 мм  
**Покрытие |** Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

| ПАРАМЕТРЫ :    |                   |           | УПАКОВКА :         |                      |                                     |
|----------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                |                   |           | В КОРОБКЕ          | В ПОДДОНЕ            |                                     |
| Толщина        | 19,05 мм          |           | Количество         | 2,0 м <sup>2</sup>   | 36 кор. (36 (72,0 м <sup>2</sup> )) |
| Ширина         | 127 мм            |           | Вес                | 25 кг                | 927 кг                              |
| Длина          | 600...2100 мм     | В x Ш x Д | 85 x 280 x 2153 мм | 1140 x 845 x 2160 мм |                                     |
| Средняя длина  | 1,0 м             |           |                    |                      |                                     |
| Микрофаска     | 0,5 мм            |           |                    |                      |                                     |
| Тип соединения | паз-гребень (T&G) |           |                    |                      |                                     |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :           | ЗНАЧЕНИЯ :               | СТАНДАРТ :             |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489               |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины планки |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА :                          | ДАННЫЕ :                   | СТАНДАРТ : |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1                     | EN 14342   |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1                         |            |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует                |            |
| Теплопроницаемость                  | 0,118 м <sup>2</sup> ·К/Вт |            |
| Теплопроводность                    | 0,161 Вт/(м·К)             |            |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная                |            |

## УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ :                    |   |
|-------------------------------|---|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ : | ДАННЫЕ :                  | СТАНДАРТ : |
|---------------------------|---------------------------|------------|
| Износостойкость           | Не нормируется            | EN 438-2   |
| Сопротивление царапанию   | Не нормируется            | EN 438     |
| Сопротивление скольжению  | 50 (SRV dry)              | EN 15676   |
| Химстойкость              | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442   |
| Ремонтопригодность        | Средняя                   |            |

## УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ : ТАВЕРН

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |   | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ : |                                       |
|--------------------|---|--------------------|---------------------------------------|
| Заболонь           | Не ограничивается                       | Прорость           | Не ограничивается, отреставрированная |
| Вариация цвета     | Не ограничивается                       | Сердцевина         | Допускается                           |
| Сучки              | Допускаются крупные, отреставрированные | Наклон волокон     | Допускается                           |
| Трещины            | Допускаются широкие, отреставрированные | Сердцевинные лучи  | Допускаются                           |